

PARADOR

Laminado Trendtime 3

Características del producto		Requisitos (EN 13329)	
Formato	858 x 143 x 8 mm	Determinación de la perpendicularidad ($\leq 0,20$ mm)	$\leq 0,10$ mm
Embalaje	Paquete: 13 lamas / 1,595 m ² / 12,13 kg Palet: 56 paquetes / 89,32 m ² / 694,32 kg	Determinación de los cantos rectilíneos ($\leq 0,30$ mm)	$\leq 0,10$ mm/m
Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador		Superficie a ras	(media $\leq 0,10$ mm) (máx. $\leq 0,15$ mm) (máx. $\leq 0,10$ mm)
sector privado	para toda la vida	Apertura de las juntas	(media $\leq 0,15$ mm) (máx. $\leq 0,20$ mm) (máx. $\leq 0,10$ mm)
sector comercial	10 años	Regularidad superficial del elemento	fw, cóncava $\leq 0,15$ % fw, convexo $\leq 0,20$ % fl, cóncava $\leq 0,50$ % fl, convexo $\leq 1,00$ %
Notas	- No apto para instalación encolada - min. resistencia a la presión capa base (CS) ≥ 120 kPa (por ejemplo Akustik-Protect 80 / 100 / 500) - Para limpieza y mantenimiento ver instrucciones. - Reservado el derecho de cambios y modificaciones.		



EN 14041:2004/AC:2006




www.blauer-engel.de/12178





Quality
Production
Controlled
Functionality



www.tuv.com
EN 50859-1/1515



PEFC/C04-31-0507



THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025:2002 EN 15026



Clasificación			
			
Clase de uso 23 = estancias privadas con uso intenso		Clase de uso 32 = estancias comerciales con uso medio	
El suelo laminado cumple todas las requisitos de la clase de uso designada.			
Requisitos / propiedades		Norma de ensayo	Evaluación
	Desgaste	ISO 24338, método A	AC 4 (≥ 4.000)
	Resistencia a los golpes (bola pequeña)	EN 17368	$\geq 35\text{mm}$
	Resistencia a los golpes (bola grande)	EN 13329, Apéndice C	$\geq 750\text{mm}$
	Reacción al fuego	EN 13501-1	$C_{fl} \leq 1$
	Deslizamiento	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1+2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4/5
	Resistencia a rasguños	EN 438-2	Grado 4
	Resistencia a la luz	EN ISO 4892-2	Escala gris: Nivel ≥ 4
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN ISO 4918	Tipo W sin cambios visibles
	Comportamiento electrostático	EN 1815	$\leq 2 \text{ kV}$
	Resistencia térmica apto para una instalación sobre una calefacción de suelo radiante - con capa base adecuada y con freno de vapor	EN 12664	$0,048 \text{ m}^2\text{K/W}$
	Desplazamiento de muebles	EN ISO 16581	Tipo 0 sin cambios visibles
	Huella después de uso constante	ISO 24343-1	$\leq 0,05\text{mm}$
	Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	$\leq 0,05 \text{ ppm}$
	Fuerza de la unión, SEF	ISO 24334	$> 1 \text{ kN/m}$ (longitud) * kN/m (anchura)* debido a la construcción no comprobar
	Ruido de pasos	ISO 717-2	14 dB (sobre Akustik-Protect 100 de Parador)
	Cambios dimensionales cuando cambia la humedad ambiental relativa	EN 13329, Apéndice A	$\leq 0,9\text{mm}$
	Hinchamiento	ISO 24336 ($\leq 18 \%$)	$\leq 12 \%$
	Resistencia al agua	ISO 4760	Requisitos cumplidos (1h en lugar de 24h)
	Resistencia al despegado	EN 13329, Apéndice B	$\geq 1,8 \text{ N/mm}^2$
	Resistencia a los arañazos	EN 438-2	Grado 4
	Resistencia al deslizamiento en superficies inclinadas	EN 16165, Apéndice B	Estructura sedosa mate: R10 Estructura natur mate / textura madera mate: R9
	Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38

Modificado por:	QMB Parador	Nombre de archivo	PA_TDS_Laminat_Trendtime-3_ES_20240401
Fecha:	01.01.2014	Actualización:	www.parador.de/es/servicios/descargas/laminado
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.04.2024