

Características del producto

Formato		2200* x 185 x 11,5 mm	2380* x 233 x 11,5 mm
Capa de uso		≥ 2,5 mm	
Embalaje	Paquete:	10 lamas 4,07 m² / 29,30 kg	7 lamas 3,882 m² / 24,000 kg
	Palet:	32 paquetes 130,24 m² / 937,60 Kg	36 paquetes 139,752 m² / 860,000 Kg
Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador			15 años (uso particular) 5 años (uso comercial)
Indicaciones			*Se permite 1 longitud de junta por paquete. - Para limpieza y mantenimiento - ver instrucciones. - Reservado el derecho de cambios y modificaciones.

Etiquetado de productos

 EN 14342:2013			 www.blauer-engel.de/uz176	
				

Tolerancias (requisitos EN 13489)

Divergencia de longitud autorizada (± 0,1 %)	± 0,05 %
Divergencia de anchura autorizada (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Perpendicularidad del elemento (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Curvatura longitudinal del elemento (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Curvatura transversal sobre el ancho (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Superficie a ras (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humedad de la madera en el momento de la primera entrega (5-9%)	6 – 8 %

Clasificación

	Norma de ensayo	Evaluación
 Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Se recomienda el empleo de una alfombra protectora habitual
 Desplazamientos de muebles	EN 424	sin modificaciones visibles
 Resistencia térmica apropiada; apto para una instalación sobre calefacción radiante con capa base adecuada y freno de vapor	EN 12664	0,077 m ² *K/W
 Formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
 Ruido de pasos	ISO 717-2	14 dB (en Akustik-Protect 100)
 Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38

Clasificación características de la superficie

	Norma de ensayo	Evaluación	
		Acabado al barniz	Acabado al aceite
 Deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV húmedo)	46 SRT (SRV húmedo)
		51 SRT (SRV seco)	103 SRT (SRV seco)
 Reacción al fuego, instalación flotante	EN 13501-1	D _f s1	
	EN 13501-1	D _f s1	
 Resistencia a las manchas	EN 13442:2023 Procedimiento B	Grupo 5	Grupo 4 (ácido acético 4,4% ≥ 3)
Adherencia / ensayo de corte reticular	ISO 2409	0	n.n.
Resistente al deslizamiento en superficies inclinadas	EN 16165, Anexo B	R 9	R 10

Modificado por:	QMB	Nombre del fichero:	PA_TDS_Parkett_Basic_ES_20250401	Página 3 de 3
Fecha:	01.08.2013	Actualización:	https://parador.de/es/servicios/descargas/parquet	
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:				01.04.2025

Clasificación libre según EN 13489				
Gama:	3 tablillas			
Características según EN 1310:	Lado superior de la lámina			
Clase de madera:	Haya		Roble	
Nombre botánico / Código (EN 13556):	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Abreviación/ clasificación (interna):	GÜ_ES-BU		ER-L-EI & GÜ_EI	
	Version 8 2022		Version 1 2023	
Clase:	Natur	Rustikal	Natur	Rustikal
Albura sana	permitido		inadmisible	permitido (también descolorido)
Nudos (bien nacidos)	permitido: hasta 15 mm	permitido: hasta 20 mm	permitido: hasta 15 mm	permitido: hasta 30 mm
Nudos que faltan	inadmisible		permitido: hasta 10 mm	permitido: hasta 20 mm
Nudos pequeños	permitido			
Puntos enmasillados	permitido			permitido (también hundido)
Grietas de poca profundidad, grietas muy finas	inadmisible			permitido
Inclusión de azúcar / minerales	permitido	-		
Corteza crecida hacia dentro	inadmisible			permitido
Grietas enmasilladas	permitido	inadmisible		permitido
Sentido de la fibra	sin criterio			
Núcleo sano	permitido	-		
Radios leñosos	permitido			
Diferencias de color	permitido: todas las tonalidades, ligera mancha azul		permitido: todas las tonalidades, leves descoloramientos	permitido: todas las tonalidades, descoloramientos
Rayas blancas	-		inadmisible	permitido
Marcas de los listones de apilar	inadmisible			
Infestación por plagas (EN 1311)	inadmisible			
Partes no visibles				
Todas las características en cuanto al tamaño o la cantidad están permitidas sin limitación, siempre y cuando no alteren la solidez o durabilidad del suelo.				
Notas				
No más del 3% de las láminas puede corresponder a la clase inferior. La madera es un producto natural y por eso varía en su color y estructura. Las muestras, los folletos y fotos se consideran, por lo tanto, como referencia aproximada y no son vinculantes. Los efectos de la luz del sol influyen también en los cambios naturales del matiz de la madera. Debido a ello, a la hora de la entrega, el producto puede mostrar claras diferencias frente a la muestra.				

Clasificación libre según EN 13489			
Gama:	1 lama / Lama grande		
Características según EN 1310:	Lado superior de la capa de uso		
Clase de madera:	Roble		
Nombre botánico / Código (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Abreviación/ clasificación (interna):	GÜ_LHD-EI		
	Version 5 2023		
Clase:	Classic	Rustikal	Character
Albura sana	inadmisible	permitido	inadmisible
Nudos (bien nacidos)	permitido: hasta 30 mm	permitido: hasta 80 mm	permitido
Nudos que faltan	permitido: hasta 25 mm	permitido: hasta 60 mm	permitido: hasta 80 mm
Nudos pequeños	permitido: nudos sanos en racimos		
Puntos enmasillados	permitido		
Grietas de poca profundidad, grietas muy finas	permitido		
Inclusión de azúcar / minerales	-		
Corteza crecida hacia dentro	inadmisible	permitido	
Grietas enmasilladas	permitido		
Sentido de la fibra	sin criterio		
Núcleo sano	inadmisible	permitido	
Radio leñosos	permitido		
Diferencias de color	permitido: leves diferencias de color	permitido: todas las tonalidades	permitido: todas las tonalidades / entrantes de todos los colores y dimensiones
Rayas blancas	permitido		
Marcas de los listones de apilar	inadmisible		
Infestación por plagas (EN 1311)	inadmisible		
Partes no visibles			
Todas las características en cuanto al tamaño o la cantidad están permitidas sin limitación, siempre y cuando no alteren la solidez o durabilidad del suelo.			
Notas			
No más del 3% de las lamas puede corresponder a la clase inferior. La madera es un producto natural y por eso varía en su color y estructura. Las muestras, los folletos y fotos se consideran, por lo tanto, como referencia aproximada y no son vinculantes. Los efectos de la luz del sol influyen también en los cambios naturales del matiz de la madera. Debido a ello, a la hora de la entrega, el producto puede mostrar claras diferencias frente a la muestra.			