


Características del producto

Formato [mm]		Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 8*1		
		570 x 95 x 10,5	2010* x 160 x 13	1882* x 190 x 15	1882* x 190 x 14	2200 x 185 x 13
Capa de uso		≥ 2,5 mm	ca. 3,6 mm	ca. 4,0 mm	ca. 3,0 mm	ca. 3,6 mm
Embalaje	Paquete	20 lamas	9 lamas	8 lamas	9 lamas	9 lamas
	: m²/kg	1,083 / 5,40	2,894 / 19,40	2,861 / 23,464	3,218 / 26,397	3,663 / 29,304
	Palet:	36 paquetes	32 paquetes	32 paquetes	32 paquetes	32 paquetes
	m²/kg	38,99 / 194,40	92,621 / 620,64	91,546 / 750,848	102,976 / 844,704	117,216 / 937,728
Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador			25 años (uso particular) 10 años (uso comercial)	Indicaciones	*Se permite 1 longitud de junta por paquete.	
					- Para limpieza y mantenimiento - ver instrucciones.	
					- Reservado el derecho de cambios y modificaciones.	

*1 Trendtime 8 Multiplank (# 1744429): El tamaño del bisel entre las láminas individuales de una lama puede variar

Etiquetado de productos				Tolerancias (requisitos EN 13489)	
        				Admissible difference in length (± 0.1 %)	± 0,05%
				Divergencia de anchura autorizada (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
				Perpendicularidad del elemento (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
				Curvatura longitudinal del elemento (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
				Curvatura transversal sobre el ancho (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
				Superficie a ras (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
				Humedad de la madera en el momento de la primera entrega (5-9%)	6 – 8 %

* no se aplica a los productos fumé

Clasificación				
		Norma de ensayo	Evaluación	
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Se recomienda el empleo de una alfombra protectora habitual	
	Desplazamientos de muebles	EN 424	sin modificaciones visibles	
	Resistencia térmica apropiada; apto para una instalación sobre calefacción radiante con capa base adecuada y freno de vapor	EN ISO 10456	Trendtime 3	0,070 m²K/W
			Trendtime 4 / 8 (13mm)	0,087 m²K/W
			Trendtime 8 (14/15mm)	0,100 m²K/W
	Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm	
	Ruido de pasos	ISO 717-2	Trendtime 3	- Sólo apto para instalación encolada en toda la superficie.
			Trendtime 4 / 8	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Eliminacion de residuos	EAK- Número de clave 20 01 38		

Clasificación características de la superficie				
		Norma de ensayo	Evaluación	
			Acabado al aceite plus	Acabado al barniz
	Deslizamiento	CEN/TS 15676	≥ 80 USRV	29 SRT (SRV húmedo)
				51 SRT (SRV seco)
	Reacción al fuego, instalación flotante	EN 13501-1	D _n s1	
	Reacción al fuego, instalación encolada sobre toda la superficie			
	Resistencia a las manchas	EN 13442:2023 Procedimiento B	Grupo 5	
	Adherencia / ensayo de corte reticular	ISO 2409	n.n.	Grupo 0

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	PA TDS Parkett Trendtime ES 20250201
Fecha:	01.05.2013	Actualización:	https://parador.de/es/servicios/descargas/parquet
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.02.2025

Clasificación libre según EN 13489							
Gama:	1 lama						
Características según EN 1310:	Lado superior de la capa de uso						
La gama de productos:	Trendtime 3		Trendtime 4		Trendtime 8		
Clase de madera:	Roble		Roble		Roble		
Nombre botánico / Código (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Abreviación/ clasificación (interna):	TT3-GÜ		GÜ-LHD-EI		ER-TT8-EI	GÜ-LHD-EI	
	Version 4 2023		Version 5 2023		Versión 4 2015	Version 5 2023	
Clase:	Living	Living Plus	Living	Rustikal	Classic	Rustikal	Character
Albura sana	permitido	inadmisible	permitido	inadmisible	permitido	inadmisible	
Nudos (bien nacidos)	permitido: hasta 30 mm		permitido: hasta 50 mm	permitido: hasta 80 mm	permitido	permitido: hasta 80 mm	permitido
Nudos que faltan	permitido: hasta 10 mm		permitido: hasta 25 mm	permitido: hasta 60 mm	permitido	permitido: hasta 60 mm	permitido: hasta 80 mm
Nudos pequeños	permitido		permitido: nudos sanos en racimos		permitido		
Puntos enmasillados	permitido						
Grietas de poca profundidad, grietas muy finas	permitido						
Corteza crecida hacia dentro	inadmisible			permitido	inadmisible	permitido	
Grietas enmasilladas	permitido						
Sentido de la fibra	sin criterio						
Núcleo sano	-		inadmisible	permitido			
Radios leñosos	permitido						
Diferencias de color	permitido: todos los colores marrones		permitido: leves diferencias de color	permitido: todas las tonalidades			permitido: todas las tonalidades / entradas de todos los colores y dimensiones
Rayas blancas	permitido						
Marcas de los listones de apilar	inadmisible						
Infestación por plagas (EN 1311)	inadmisible						
Partes no visibles							
Todas las características en cuanto al tamaño o la cantidad están permitidas sin limitación, siempre y cuando no alteren la solidez o durabilidad del suelo.							
Notas							
No más del 3% de las láminas puede corresponder a la clase inferior. La madera es un producto natural y por eso varía en su color y estructura. Las muestras, los folletos y fotos se consideran, por lo tanto, como referencia aproximada y no son vinculantes. Los efectos de la luz del sol influyen también en los cambios naturales del matiz de la madera. Debido a ello, a la hora de la entrega, el producto puede mostrar claras diferencias frente a la muestra.							

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_ES_20250201
Fecha:	01.03.2013	Actualización:	https://parador.de/es/servicios/descargas/parquet
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			
		01.02.2025	Página 1 de 1