

Características del producto		Tolerancias (EN 13489)	
Formato	610 x 90 x 15 mm	Divergencia de longitud autorizada	± 0.1 %
Embalaje	Paquete: 16 laminas / 0,88 m ² / 7,23 kg	Divergencia de anchura autorizada	± 0.2 mm
	Palet: 48 paquetes / 42,24 m ² / 367,10 kg	Perpendicularidad del elemento	≤ 0.2 %
Indicaciones	- Sólo apto para instalación encolada en toda la superficie.	Curvatura longitudinal del elemento	≤ 0.1 %
	- Reservado el derecho de cambios y modificaciones.	Curvatura transversal sobre el ancho	≤ 0.2 %
	- Para limpieza y mantenimiento - ver instrucciones.	Superficie a ras	≤ 0.2 mm
Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador	25 años (uso particular)	Humedad de la madera en el momento de la primera entrega (5-9%)	6 – 8%
	10 años (uso comercial)	Capa de uso	~ 3.5 mm

Etiquetado de productos



Clasificación

	Perfil	Norma de ensayo	Evaluación
	Perfil		T & G
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Se recomienda el empleo de una alfombra protectora habitual
	Resistencia térmica apropiada; apto para una instalación sobre calefacción radiante.	EN 12664	0,11 m ² *K/W
	Formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0,35
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Dfl-s1
	Resistencia a las manchas	EN 13442	Grupo 5
	Adherencia / ensayo de corte reticular	ISO 2409	Grupo 1

Clasificación libre según EN 13489

Clase de madera:	Roble
Nombre botánico / Código (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Abreviación/ clasificación / fecha (interna):	AFP CHEV-EI / N3 / 20221115
Clase:	Natur
Características según EN 1310: Lado superior de la capa de uso	
Albura sana	inadmisible
Nudos (bien nacidos)	permitido: hasta 30mm
Nudos abiertos	permitido: hasta 15mm
Nudos pequeños	permitido: patas de gato
Puntos enmasillados	permitido
Grietas de poca profundidad, grietas muy finas	permitido (ausencia de grietas al final de la capa superior)
Corteza crecida hacia dentro	inadmisible
Grietas enmasilladas	permitido
Sentido de la fibra	permitido
Radiales leñosos	permitido
Diferencias de color	permitido: colores uniformes con ligeras desviaciones
Rayas blancas	inadmisible
Marcas de los listones de apilar	inadmisible
Infestación por plagas (EN 1311)	inadmisible
Partes no visibles	
Todas las características en cuanto al tamaño o la cantidad están permitidas sin limitación, siempre y cuando no alteren la solidez o durabilidad del suelo.	
Notas	
No más del 3% de las láminas puede corresponder a la clase inferior. La madera es un producto natural y por eso varía en su color y estructura. Las muestras, los folletos y fotos se consideran, por lo tanto, como referencia aproximada y no son vinculantes. Los efectos de la luz del sol influyen también en los cambios naturales del matiz de la madera. Debido a ello, a la hora de la entrega, el producto puede mostrar claras diferencias frente a la muestra.	

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	PA TDS Parkett Trendtime-10 Chevron EI N3 ES 20250201
Fecha:	01.08.2013	Actualización:	https://parador.de/es/servicios/descargas/parquet
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			02.01.2025