

Características del producto		
Formato	730 x 146 x 5,0 mm	
Embalaje	Paquete:	18 lamas / 1,918 m² / 19,364 kg
	Palet:	48 paquetes / 92,085 m² / 929,461 kg

Tolerancias (requisitos EN ISO 10582)		
Peso de la superficie	10.100 g/m2 +13%/-10%	
Determinación de la perpendicularidad (≤ 0,25mm)	≤ 0,20 mm	
Determinación de los cantos rectilíneos (≤ 0,35 mm/m)	≤ 0,30 mm/m	
Dilatación (≤ 0,15 %)	≤ 0,15%	
Abarquillado por calor (≤ 1mm)	≤ 1 mm/m	
Superficie plana cóncava / convexa	longitudinal (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,50/≤ 1,00 %
	anchura (≤ 0,15 / ≤ 0,20 %)	≤ 0,15/≤ 0,20 %
Superficie a ras	(media ≤ 0,10 mm)	(media ≤ 0,10 mm)
	(máx. ≤ 0,15 mm)	(máx. ≤ 0,15 mm)
Apertura de las juntas	(media ≤ 0,15 mm)	(media ≤ 0,15 mm)
	(máx. ≤ 0,20 mm)	(máx. ≤ 0,20 mm)

Prestación de garantía (según las condiciones de garantía de Parador)		Notas
sector privado	sector comercial	- Instalación pegada sobre toda la superficie (ver notas en la guía)
para toda la vida	10 años	- Para limpieza y mantenimiento ver instrucciones.
		- Reservado el derecho de cambios y modificaciones.
 EN 14041:2004/AC:2006    Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID 0000057515   THIRD-PARTY VERIFIED ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.		

Clasificación		
		
Clase de uso 23 = estancias privadas con uso intenso		Clase de uso 33 = estancias comerciales con uso intenso
El suelo de diseño cumple todas las requisitos de la clase de uso designada.		
Requisitos / propiedades	Norma de ensayo	Evaluación
 Grosor de la capa de uso	ISO 24340	0,55 mm
 Acabado de la superficie		PUR
 Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} s1
 Deslizamiento	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1+2: Grado 5, sin cambios visibles Grupo 3: Grado 4, cambios leves
 Resistencia a la luz	EN ISO 105 – B02	Escala de lana azul: nivel ≥ 6
 Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN ISO 4918	Tipo W sin cambios visibles
 Resistencia térmica apto para una instalación sobre una calefacción de suelo radiante - adecuado con capa base apropiada	EN 12667	0,030 m²·K/W
 Desplazamiento de muebles	EN ISO 16581	sin daños visibles (tipo de pie 0)
 Huella después de uso constante	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
 Desgaste	ISO 24338, Procedimiento B	> 5.000
 Dilatación	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
Resistencia al agua	EN 317	resistente al agua
Resistencia al rayado micro	EN 16094	Método A MSR-A1 Para superficies mates (brillo ≤ 7): ≤ 1,5 unidad de cambio a 60°.
Eficacia antimicrobiana	ISO 22196	Eficacia antibacterial
Declaración de Resbaladadidad	CTE Sección SUA 1 EN 16165, Apéndice C	Clase 2 (35< Rd ≤45)
Resistencia al delizamiento	EN 16165, Apéndice B en superficies inclinadas	Estructura elegante / sedosa mate: R10
	EN 16165, Apéndice C Ensayo del Péndulo de Fricción	PTV (seco / mojado) ≥ 36 Bajo potencial de deslizamiento según UK Slip resistance group
Eliminación de residuos	EAK- Número de clave	20 01 39

Modificado por:	QMB Parador	Nombre de archivo	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendime-3_ES_20250101
Fecha:	01.11.2023	Actualización:	https://parador.de/es/servicios/descargas/suelo-diseno
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.01.2025