

Características del producto		
Formato		1522 x 225 x 6 mm
Embalaje	Paquete:	6 lamas / 2,055 m² / 20,726 kg
	Palet:	39 paquetes / 80,133 m² / 853,31 kg

Tolerancias (requisitos EN 16511:2023)		
Determinación de la perpendicularidad (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Determinación de los cantos rectilíneos (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Superficie plana cóncava / convexa	longitudinal (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	anchura (≤ 0,15 / ≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
	(media ≤ 0,10 mm)	(media ≤ 0,10 mm)
Superficie a ras	(máx. ≤ 0,15 mm)	(máx. ≤ 0,15 mm)
	(media ≤ 0,15 mm)	(media ≤ 0,05 mm)
Apertura de las juntas	(máx. ≤ 0,15 mm)	(máx. ≤ 0,05 mm)
	(máx. ≤ 0,20 mm)	(máx. ≤ 0,10 mm)

Prestación de garantía (según las condiciones de garantía de Parador)		Notas
sector privado	sector comercial	- Instalación pegada sobre toda la superficie (ver notas en la guía)
para toda la vida	10 años	- Para limpieza y mantenimiento ver instrucciones.
		- Reservado el derecho de cambios y modificaciones.
 EN 14041:2004/AC:2006    		

Clasificación		
		
Clase de uso 23 = estancias privadas con uso intenso		Clase de uso 33 = estancias comerciales con uso intenso
El suelo de diseño cumple todas las requisitos de la clase de uso designada.		
Requisitos / propiedades		Evaluación
	Grosor de la capa de uso	ISO 24340 0,55 mm
	Acabado de la superficie	PUR
	Reacción al fuego	EN 13501-1 B _{fl} s1
	Deslizamiento	EN 13893 μ ≥ 0,30 EN 14041 DS
	Resistencia a las manchas	EN 438-2 Grupo 1+2: Grado 5, sin cambios visibles Grupo 3: Grado 4, cambios leves
	Resistencia a la luz	EN ISO 105 – B02 Escala de lana azul: nivel ≥ 6
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN ISO 4918 Tipo W sin cambios visibles
	Resistencia térmica apto para una instalación sobre una calefacción de suelo radiante - con freno de vapor	EN 12667 0,029 m²*K/W
	Desplazamiento de muebles	EN ISO 16581 sin daños visibles (tipo de pie 0)
	Huella después de uso constante	EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm
	Ruido de pasos	EN ISO 10140 17 dB
	Fuerza de bloqueo	ISO 24334 largo ≥ 4 KN/m transverso ≥ 3 KN/m
	Desgaste	ISO 24338, Procedimiento B > 5.000
	Dilatación	EN ISO 23999 ≤ 0,15 %
	Resistencia al agua	EN 317 resistente al agua
	Resistencia al rayado micro	EN 16094 Método A MSR-A1 Para superficies mates (brillo ≤ 7): ≤ 1,5 unidad de cambio a 60°.
	Eficacia antimicrobiana	ISO 22196 Eficacia antibacterial
	Declaración de Resbaladadidad	CTE Sección SUA 1 EN 16165, Apéndice C Clase 2 (35< Rd ≤45)
	Resistencia al deslizamiento	EN 16165, Apéndice B en superficies inclinadas EN 16165, Apéndice C Ensayo del Péndulo de Fricción Estructura auténtica / estructura vintage: R ₉ / Estructura elegante / natural / natur mate / pulida / sedosa mate: R ₁₀ PIV (seco / mojado) ≥ 36 Bajo potencial de deslizamiento según UK Slip resistance group
	Eliminación de residuos	EAK- Número de clave 20 01 39

Modificado por:	QMB Parador	Nombre de archivo	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime-8_ES_20250101
Fecha:	15.12.2018	Actualización:	https://parador.de/es/servicios/descargas/suelo-diseno
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.01.2025